

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Reinigung und Pflege

von nicht-schichtbildend geölgten Oberflächen
aus Holz, wie

- Möbelöl 2049,
- Arbeitsplattenöl 2052,
- Parkettöl spezial 2059
- Bianco Öl 8683



Viele Menschen, viele Füße, viele Spuren

Gerade stark strapazierte Oberflächen bleiben länger schön, wenn man sie umsichtig schützt.



Schützen Sie Ihren Boden schon vor der Reinigung und Pflege

Schritt 1:


Achten Sie unbedingt darauf, dass es einen ausreichend großen Schmutzfangbereich gibt, damit auch bei schlechter Witterung Feuchtigkeit, Sand, Splitt etc. vollständig abgetreten werden.

Schritt 2:

Zum Schutz der Oberflächen vor Druckstellen und Kratzern empfehlen wir Filzgleiter unter Stühlen, Tischen und Möbeln.

Schritt 3:

Bei Möbeln, insbesondere bei Stühlen mit Laufrollen, empfehlen wir in öffentlichen Bürogebäuden spezielle Kunststoffunterlagen und in privaten Räumen spezielle Rollen, die Ihren Parkettfußboden schonen.



Welche Reinigung und Pflege benötigt welcher Boden

Für Böden aus Holz, Kork oder Linoleum empfehlen wir:



1. Reinigung mit BIOFA NACASA 4010 oder mit BIOFA Haushaltsreiniger 4020, wie auf unten beschrieben
- je nach Beanspruchung des Bodens 1 bis 2-mal wöchentlich
- bei stark verschmutzten oder frequentierten Flächen täglich

2. Pflege mit BIOFA NAPLANA 2085, BIOFA Wachspflege 4030 oder BIOFA NAPLANA plus 2086, wie auf Seite 4 beschrieben
- 1 x im Monat.
- bei stark frequentierten Flächen 14-tägig

BIOFA NACASA 4010 und BIOFA NAPLANA 2085 sind auch im BIOFA Reinigungs- und Pflegeset 4085 erhältlich.

3. Grundreinigung mit BIOFA NAPONA 2090, wie auf Seite 4 beschrieben wenn der Boden so stark verschmutzt ist, dass Sie mit BIOFA NACASA 4010 kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr erhalten.

4. Intensivölsreinigung, wie auf Seite 5 beschrieben wenn der Boden stumpf und grau wird und Sie ihn gerne renovieren möchten, ohne den Boden abschleifen zu müssen.

Reinigung

Schritt 1:

Zuerst wird die Oberfläche mit einem Mopp oder Staubsauger gereinigt.

Schritt 2:

Zur Feuchtreinigung empfehlen wir BIOFA Universalreiniger 4010 (Konzentrat) oder BIOFA Haushaltsreiniger 4020 (gebrauchsfertig).

Der Universalreiniger 4010 wird verdünnt verwendet. Dazu werden ca. 5 ml mit 500 ml Wasser gemischt.

Schritt 3:

Die Reinigungsmischung auf den Boden auftragen oder sprühen und mit dem BIOFA Feuchtreinigungsmopp abnehmen.



Pflege

Schritt 1:

Die Pflege erfolgt dann mit BIOFA NAPLANA 2085 (Konzentrat) oder BIOFA Wachspflege 4030 (gebrauchsfertig) oder für öffentliche Einrichtungen und zur Rutschhemmung mit BIOFA NAPLANA plus antirutsch 2086 (Konzentrat). Die beiden Konzentrate werden verdünnt, dafür ca. 10 ml in 500 ml Wasser anmischen.

Schritt 2:

Die Pflegelösung dünn auf den Boden auftragen oder sprühen und mit dem BIOFA Feuchtreinigungsmopp verteilen und trocknen lassen.



Grundreinigung

Bei stark verschmutzten Flächen NAPONA Grundreiniger 2090 1:1 mit Wasser gemischt mit einem Mopp auftragen und 5 min. einwirken lassen. Gegebenenfalls bereits getrocknete Stellen neu einseifen. Oberfläche mit einer Bürste schrubben. Bei großen Flächen empfehlen wir ein grünes und weißes Pad und eine Tellermaschine. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachreinigen und spülen. Nach Trocknung (ca. 6 bis 8 Std.) mit BIOFA Öl nachbehandeln. Technisches Merkblatt beachten!



Intensivöltreinigung

Reinigung und Pflege für alte geölte und geölt-gewachste Böden:

Schritt 1:

Der Intensivöltreiniger 2057 wird auf den Boden aufgebracht (ca. 200 ml/m²) und mit dem BIOFA Gummiabstreifer 009972 gleichmäßig verteilt.

Schritt 2:

Mit einer Einscheibentellermaschine und je nach Verschmutzung mit einem grünen Pad oder einer Schleifscheibe wird das Öl nass eingearbeitet. Die Scheibe muss immer nass laufen bis sich der Schmutz löst.

Schritt 3:

Das verschmutzte Öl wird mit dem Gummiabstreifer und einer Kehrschaufel aufgenommen und die Restmenge mit Tüchern aufgewischt (wegen Selbstentzündungsgefahr müssen ölgetränkte Tücher nach Gebrauch gewässert werden).

Schritt 4:

Direkt nach der Reinigung erfolgt ein dünner Auftrag mit dem Produkt, mit dem der Boden ursprünglich endbehandelt wurde.

Bei BIOFA Parkettöl 2059 oder BIOFA Bianco Öl 8683 das Öl tröpfchenweise auf der Fläche verteilen und mit einem weißen Pad auspolieren.

Bei stark beanspruchtem Parkett werden 2 Aufträge benötigt.

Reinigung und Pflege von geölten Möbeloberflächen

Sorgfältige Pflege, Reinigung und Reparatur sind das A und O für die Qualität einer Oberfläche.

Hierfür empfehlen wir das BIOFA Pflegeset 2081 oder das BIOFA Pflegeset Bianco 8081.



Pflege:

Zur Pflege und Auffrischung der Holzoberflächen (nach Bedarf) das Öl aus dem Pflegeset dünn mit dem Bambustuch auftragen und nach ca. 15-20 min. Einwirkzeit mit einem weißem Pad trocken auspolieren. Ergibt eine samtweiche und seidengänzende Oberfläche.



Reinigung:

Regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser oder mit verdünntem BIOFA NACASA 4010 wie auf Seite 4 beschrieben. Bei etwas stärkeren Verschmutzungen das Öl aus dem Pflegeset auf die betroffene Stelle aufträufeln, kurz einwirken lassen, anschließend mit dem Bambostuch entfernen und trocken auspolieren.

Bei starken und tieferen Verschmutzungen das Öl aus dem Pflegeset aufbringen, 15-20 min. einwirken lassen, und je nach Hartnäckigkeit mit feinem Pad (weiß), grobem Pad (braun) oder Schleifpapier P 240 in Faserrichtung herauslösen. Gelösten Schmutz mit Bambustuch aufnehmen und Oberfläche anschließend trocken auspolieren.



Behandlung von Kratzern:

Bei Verletzungen wie Kratzern, die betroffenen Stellen mit dem Öl aus dem Pflegeset satt einlassen, 20 min. einwirken lassen und die Oberfläche anschließend mit dem Bambustuch trocken auspolieren. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Damit ist das verletzte Holz wieder mit Öl gesättigt und geschützt.



Reparatur von Dellen:

Druckstellen mit dem Schleifpapier gut anschleifen, dann Delle wässern und mit einem ausreichend feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vorsicht: Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und die Dellen herausgedämpft sind, das Holz gut trocknen lassen. Danach die Stellen mit Schleifpapier gründlich schleifen. Man beginnt mit Körnung 150 über 180 bis zum Endschliff mit 240.

Abschließend das Öl aus dem Pflegeset satt mit einem Wolltuch auftragen und nach 15-20 min. trocken auspolieren.

MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN

Ihr BIOFA Fachhändler in Ihrer Nähe



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH - Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, www.biofa-de.com